

gräfix® 73 Pajalith

Intonaco minerale, ultraleggero per intonacare pareti e soffitti di paglia

gräfix 73 Pajalith: Intonaco fibrorinforzato e traspirante a base di calce idraulica naturale, con additivi per migliorare l'adesione e la lavorazione.
L'utilizzo di aggregati leggeri, come perlite espansa e perle di vetro espanso, giustifica il carattere minerale di questo prodotto di colore bianco naturale, idrorepellente, caratterizzato anche da un basso modulo elastico.

Utilizzo: gräfix 73 Pajalith è concepito specialmente per l'uso come intonaco di fondo su paglia. È impiegato su sottofondi di paglia utilizzata come materiale da costruzione per pareti, ad esempio: sotto forma di balle di paglia pressate all'interno di costruzione con montanti di legno.

Lavorazione: Il sottofondo deve essere idoneo per l'applicazione diretta dell'intonaco. Le balle di paglia devono essere sufficientemente compattate. La superficie della paglia deve essere uniforme. Eventuali strutture instabili, ad esempio: travi di legno, impianti all'interno dell'area da intonacare, possono richiedere una preparazione separata, che deve essere verificata in ogni singolo caso. La superficie così preparata viene direttamente rivestita con un primo strato di **gräfix 73 Pajalith**.
L'intonaco premiscelato viene applicato con una macchina intonacatrice oppure a mano, dopo adeguata miscelazione. Questo primo strato è incorporato il più a fondo possibile nel sottofondo di paglia.
Dopo una sufficiente fase di presa (circa 1 giorno/mm di spessore dell'intonaco), viene applicato un ulteriore strato di intonaco **gräfix 73 Pajalith** con spessore di circa 20 mm, incorporando una rete d'armatura tipo **gräfix 623**.
Questo strato di intonaco viene "rabottato" ed a finitura è applicato un altro strato di intonaco di circa 2 cm di spessore. La superficie può quindi essere rifinita a feltro oppure strutturata. Dopo l'essiccazione (vedi sopra) viene applicato uno strato protettivo di pittura ai silicati o pittura in resina silossanica.
Nota: Non è consentito mescolare il **gräfix 73 Pajalith** con altri materiali.
Tempo di lavorazione: 2-3 ore
Temperatura di lavorazione: 5°C -25 °C (temperatura del sottofondo)

Imballo: in sacchi di carta da 20 kg, - 1 ton. / Pallet. I pallet sono protetti con film termoretraibile n. 50 sacchi/pallet

Dati tecnici:

Densità dell'intonaco:	ca. 800 kg/mc
Resistenza a compressione:	CS I
Resa:	20 kg gräfix 73 Pajalith miscelato con circa 8 – 8,5 litri acqua = circa 1350 litri malta fresca
-	Con uno spessore dell'intonaco di 10 mm, un sacco di 20 kg di gräfix 73 Pajalith è sufficiente per circa 2,7 m ²

Le materie prime e i prodotti premiscelati sono continuamente sottoposti a severi controlli interni

Decorus s.a.s. di Dott. Alessio Masini & C.
Via delle Cateratte n. 82 – 57122 Livorno
Codice Fiscale – Partita I.V.A. 0153460049
Iscrizione R.E.A C. C. I. A. A. Livorno: 136019

Telefono: +39 0586426686
Cell: +39 320 4762391
info@decorus.it
www.decorus.it