

**Materiali da costruzione testati da
materie prime naturali e rinnovabili**

Hessler Kalk-System



**Geprüfte
Qualität**

HP 90 KL

Scheda Tecnica

Intonaco di finitura a base di Calce naturale, Argilla e Canapa

Composizione:

HP 90 KL è una malta secca minerale del gruppo di malta CS I secondo DIN EN 998-1. Composta da calce idraulica naturale, argilla, calcare e sabbia di quarzo, canapa e una piccola aggiunta di cellulosa.

HP90 KL non contiene leganti sintetici ed è altamente permeabile all'aria.

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu = 6$ ed antimuffa.

Granulometria: 1 mm.

Campo di applicazione:

HP 90 KL è utilizzato come intonaco di finitura per interni.

HP 90 KL può essere applicato su intonaci vecchi sufficientemente resistenti. Per superfici fortemente assorbenti e in climi molto caldi è necessario bagnare sufficientemente.

Se necessario, l'intonaco deve essere bagnato con acqua anche dopo l'applicazione.

Lavorazione:

HP 90 KL

Per la lavorazione manuale, miscelare il contenuto di un sacco con circa 8 litri di acqua pulita.

Lo spessore dell'intonaco è di circa 3 mm se usato come intonaco superficiale di finitura, circa 10 mm se usato come intonaco di livellamento.

Fabbisogno di materiale:

Con uno spessore di 3 mm, un sacco da 25 kg è sufficiente per circa 9 m², con uno spessore di 10 mm sarà di circa 2,65 m², a seconda del tipo di superficie.

Note speciali:

Il sottofondo deve essere assorbente, asciutto e privo di polvere, disarmanti e altri agenti distaccanti.

Proteggere l'intonaco fresco dalla rapida disidratazione.

La temperatura dell'aria e o del sottofondo deve essere superiore a 5°C. La malta di calce pura deve essere protetta dal gelo per quattro settimane.

Non applicare su superfici permanentemente umide.

HP 90 KL può essere utilizzato solo in condizioni originali.

Confezione:

in sacchi da 25 kg ciascuno, 42 sacchi / pallet

Conservazione:

all'asciutto, in confezione chiusa, circa 6 mesi

Controllo di qualità: HP 9 KL viene costantemente monitorato nel laboratorio della fabbrica per verificarne la composizione e le proprietà.

Istruzioni di sicurezza: La malta ha una reazione fortemente alcalina con l'umidità, proteggere la pelle e gli occhi.

In caso di contatto con gli occhi, consultare immediatamente il medico.

Questa informazione è basata sulla nostra esperienza e non tiene conto del singolo caso. Pertanto nessuna richiesta di risarcimento danni può essere dedotta.

Distributore esclusivo in Italia

DECORUS e DECORUS Service
Via delle Cateratte n. 82 57122 - LIVORNO
www.decorus.it

Telefono: + 39 0586 323666
Cell.: + 39 320 4762391
info@decorus.it